SOLAS s.a.s. Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc) - Tel: (++39) 039.928.46.87 fax: 039.990.50.63
www.vernicinaturali.it e-mail: info@solasnet.it

Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 19 marzo 2007

Resistente L16

Aceite duro para madera interior.

CAMPO DE APLICACIÓN

Sobre fondos ya tratados con **Tapaporos L14 Solas**, específico para el tratamiento protector de superficies de madera contra las manchas y el desgaste. Especialmente indicado para el tratamiento del parquet.

CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN:
Hidro-oleorrepelente, alta resistencia a las manchas y el desgaste. La versión **Resistente L16U600 Solas** para madera clara reduce la oxidación de la madera debida a la acción de los rayos U.V. y es ideal para maderas claras o blanqueadas.
ASPECTO:
Satinado
TINTABLE:
Con **Esmalte para exteriores/interiores F11 Solas** (máximo 7%).
RENDIMIENTO:
25/30 m^2/l sobre superficies lijadas fino
SECADO:
Unas 12/24 horas
Datos válidos con 20 °C de temperatura y 60% de H.R.
TIEMPO DE PISADO:
3 días.
NO CONTIENE:
Resinas acrílicas, vinílicas, alquídicas, poliuretánicas, isoparafinas, biocidas ni sustancias tóxicas en general.
ENVASES:
0,750 litros (para 19 m^2)
5 litros (para 125 m^2)
20 litros (para 500 m^2)

DILUCIÓN

Preparado para usar. Preparado para usar o con el 30% de **Diluyente L30 Solas**.

DECLARACIÓN COMPLETA DE MATERIAS PRIMAS

Aceites de lino y tung, resinatos de zinc y calcio, lecitina de soja, aceite de maíz, cera de carnauba, bióxido de titanio, terpenos de naranja, desecantes sin plomo (Co, Ca, Zr, resina mineral en el producto menos de 0,62%).

MODO DE EMPLEO

- No utilizar en las partes interiores de los muebles.
- **Mezclar bien antes de usar.**
- Aplicar con mopa, brocha o pistola.
- No aplicar el producto en exceso.
- Si el producto se utiliza en los colores blanco, pastel o incoloro, las superficies tratadas no expuestas a la luz podrían adquirir un tono amarillento. Para reducir este efecto, no cubrir las partes tratadas al menos durante 5/7 días.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con **Diluyente L30 Solas** y acto seguido con agua y jabón.

CONSERVACIÓN

Cerrado herméticamente, en un lugar fresco, protegido contra las heladas.

ADVERTENCIAS

Mantener alejado de las fuentes de calor. **Peligro de autocombustión de los paños embebidos; éstos se deberán conservar extendidos, dentro de recipientes metálicos cerrados o sumergidos en agua.** También los productos biocompatibles y que no contienen derivados del petróleo deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no deben eliminarse a través de la red de desagüe, respetar las normas locales en vigor sobre eliminación

Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

de residuos. No ingerir el producto. Frases de riesgo obligatorias por ley: Inflamable. Irritante. En caso de contacto lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón.

PLIEGO DE CONDICIONES

Aceite duro hidrorrepelente para fondos preparados con tapaporos, tipo **Tapaporos L14 Solas**, con aceites y resinas vegetales y cera de abeja, opaco, tipo **Resistente L16 Solas**; no contiene resinas acrílicas, vinílicas, alquídicas, poliuretánicas, biocidas y sustancias tóxicas en general. La ficha técnica incluye la declaración completa de materias primas. Rendimiento: 27 m^2/l Aplicar con mopa, brocha o pistola. Extender 2 manos, con un intervalo de 24 horas.

DIRECTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definición de COV (compuesto orgánico volátil):
Todo tipo de compuesto orgánico que tenga un punto de ebullición inicial menor o igual a 250 °C, a una presión estándar de 101,3 kPa.

	Subcategoría	Tipo	Fase I (g/l(*)) (del 1.1.2007)	Fase I (g/l(*)) (del 1.1.2010)	COV Solas g/l
f	Impregnantes no filmógenos	BS	700	700	693,8